



СОЛИКАМСКБУМПРОМ

Техническая спецификация ГАЗЕТНАЯ БУМАГА

100% первичное волокно из древесины

В гармонии с природой

Наименование показателей		Единицы измерения	Значение					
			40	42	45	48.8	52	55
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Масса		г/м²	40.0±1.0	42.0±1.0	45.0±1.0	48.8±1.0	52.0±1.5	55.0±1.5
Влажность		%	9.0±0.5					
Зольность		%	max 1.5					
СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Пухлость		см³/г	1.66±0.02				1.68±0.02	
Толщина		мкм	68±2	71±2	75±2	80±2	87±2	92±2
Шероховатость по PPS		мкм	3.0±0.2					
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Белизна		%	60.0±1.0					
Непрозрачность		%	92.5±1.0	93.0±1.0	95.0±1.0	96.0±1.0	97.0±1.0	
Доминирующая длина волны		нм	572.0±1.0					
Оттенок по CIE	L	безразмерные	83					
	a		-1.0					
	b		2.5					
	ΔE		max 0.7					
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Индекс прочности при растяжении	машинное направление	Н м/г	min 45.0		min 46.0		min 48.0	
Относительное удлинение	продольное направление	%	1.0±0.1					
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Диаметр рулона		мм	900-1250					
Допуск по диаметру рулона		мм	-20					
Ширина рулона (формат)		мм	270-2500					
Допуск по ширине рулона		мм	±1					
Количество склеек в рулоне		шт	Максимум одна (но менее 10% рулонов в партии)					
Гильза		мм	76					
Упаковка			Обёрточная бумага Ламинированная обёрточная бумага					

Газетная бумага 40-55 г/м²

Для высокоскоростных печатных машин

С высокими механическими показателями

100% биоразлагаемая

100% компостируемая

100% перерабатываемая

